

Federbandstahl

Lieferbare Werkstoffe und Qualitäten:

Weich

A. Werkstoffe-Nr. 1.1248

CK 75 G-LG

Festigkeit 600 N/mm²

Hart

B. Werkstoff-Nr. 1.1248

CK 75 H+AP

Festigkeit 1300 – 1500 N/mm²

Rostfrei

C. Werkstoff-Nr. 1.4310

Festigkeit 1300 – 1500 N/mm²

Breitentoleranzen nach DIN 1544

Kantenausführung

geschnittene Kanten

Härtevorschrift

Qualität A. (weich)

1. Fünf Minuten Glühen bei 820° C
2. Abschrecken in Öl
3. Eine Stunde anlassen bei 400° C
für RC 48 oder Festigkeit von 1630 N/mm²
4. Abkühlung Luft

Neben den hier angebotenen lagermäßigen
Längen von 1000 mm können wir Ihnen auch
Sonderlängen kurzfristig liefern.